



Общество с ограниченной ответственностью

«МК-ПОЛИМЕР»

ИНН 7017463391, КПП 702401001, ОГРН 1197031061391

р/счет 40702810764000012426 в Томское отделение №8616 ПАО СБЕРБАНК БИК 046902606

636000, Томская обл., г. Северск, дорога Автодорога, д.2/3, корпус 91, помещение 5,

## Характеристики на термопластичный полиуретан

Термопластичный полиуретан, марки	Внешний вид, цвет	ПТР, г/10мин (190°С, 5кг)	Твердость по Шору А, ед.	Прочность при разрыве, МПа	Относительное удлинение при разрыве, не менее %	Плотность, г/см <sup>3</sup>	Сопrotивление истиранию, мм <sup>3</sup>	Применение материалов, преимущества
ТПУ МК 1185	гранула, натуральный	85	45	590	1,18	-	30	Для наложения защитных оболочек кабелей стойких к истиранию и высокими физико-механическими свойствами
ТПУ МК 3092	гранула, натуральный	95	15	400	1,62	41	>200	Негорючий безгалогенный полиуретан. Для оболочек кабеля

\* ТПУ МК выпускается по ТУ 20.16.56.190-004-41224355-2019

\* Упаковка – мешки ПП по 25 кг.

Директор ООО «МК-Полимер»



И. В. Бембель