



Общество с ограниченной ответственностью

«МК-ПОЛИМЕР»

ИНН 7017463391, КПП 702401001, ОГРН 1197031061391

р/счет 40702810764000012426 в Томское отделение №8616 ПАО СБЕРБАНК БИК 046902606

636000, Томская обл., г. Северск, дорога Автодорога, д.2/3, корпус 91, помещение 5,

Тел: (3822) 23-11-50, e-mail: zapros@mk-polymer.ru, [http:// www.mk-polymer.ru](http://www.mk-polymer.ru)

Характеристика на термопластичный полиуретан

Марка	Внешний вид, цвет	Твердость по Шору А, усл.ед.	Прочность при разрыве, не менее МПа	Отн. удлинение при разрыве, % не менее	Плотность, г/см ³	Кислородный индекс, %	Удельная проводимость в растворе, мкСм/мм	рН
ТПУ МК 3092(01)/С10-27КИ-00*	натуральный	85+/-3	25	500	1,13+/-0,05	27	5	5
ТПУ МК 3092(01)/С10-32КИ-00*	натуральный	86+/-3	20	500	1,15+/-0,05	32	5	5
ТПУ МК 3092(01)/С10-32КИ-08*	белый	90+/-3	15	500	1,45+/-0,05	32	9	7
ТПУ МК 3092(02)/С10-27КИ-00*	натуральный	85+/-3	30	550	1,19+/-0,05	27	7	5
ТПУ МК 3092(02)/С10-27КИ-08*	белый	90+/-3	20	550	1,37+/-0,05	27	9	7
ТПУ МК 3092(02)/С10-32КИ-00*	натуральный	85	30	550	1,19+/-0,05	32	7	5
ТПУ МК 3092(02)/С10-32КИ-08*	белый	90	15	550	1,45+/-0,05	32	9	7
ТПУ МК 3092(02)/С30-27КИ-08*	белый	90	10	550	1,30+/-0,05	27	27	7,2
ТПУ МК 1185**	натуральный	80-86	35	550	1,19-1,21	-		

*ТУ в разработке

**Выпускается по ТУ 20.16.56.190-004-41224355-2019

Упаковка – мешки ПП по 25 кг.